Инструкция по применению

«a rock» гипс зуботехнический высокопрочный ЗВГ-01 «Супергипс -Ц» по ТУ 9391- 003-10614163-97

4 ТИП

РУ №2008/02778 от 14.08.2013 г.

Назначение
Применяется в зуботехнических лабораториях, предназначен для получения высокопрочных рабочих, разборных моделей при изготовлении цельнолитых металлокерамических и металло пластмассовых протезов.

Основные свойства и технические характеристики
«Супергипс-Ц» представляет собой однородный порошок без посторонних примесей и комков, получаемый путем тепловой обработки гипсового сырья с модификаторами в среде насыщенного пара под давлением.
Начало твердения: не менее 3 мин;
Окончание твердения: не более 30 мин.
Прочность при сжатии через 1 час: не менее 35 МПа.
Линейное расширение через 2 часа: не более 0,15 %

Способ применения
Засыпать гипсовый порошок в емкость с дистиллированной водой в соотношении: на 100 г гипса — 20-23 мл воды. Размешать до полной однородности в течение 60 с или смешать под вакуумом в течение 30 с. Залить гипсовое тесто в форму. Извлекать отливку из формы для дальнейшей обработки не ранее, чем через 60 мин.

Рекомендации
При использовании минимального количества воды, смешивании под вакуумом и применении вибростола модель приобретает максимально монолитную структуру и ее плотность возрастает дополнительно на 20%.

Условия хранения и транспортирования
Хранить при температуре от +5°С до +40°С в плотно закрытой таре. Транспортировать при температуре от -50°С до +50°С
ВНИМАНИЕ! Гипс подвержен порче при атмосферном воздействии, особенно при высокой влажности.

Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие «Супергипс-Ц» требованиям ТУ 9391-003-10614163-97 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение срока годности. Соответствует типу 4 по ГОСТ 31568-2012.

Срок годности: 2 года

Номер партии, дата выпуска указаны на крышке.
Цвет: БЕЖЕВЫЙ

Форма выпуска:
1. Порошок 3 ± 0,05 кг в ведре полимерном с этикеткой-инструкцией;
2. Порошок 3 ± 0,05 кг в пакете полимерном с этикеткой-инструкцией;
3. Порошок 25 ± 0,2 кг в мешке бумажном с этикеткой-инструкцией.

Выпускается по ТУ 9391- 003-10614163-97
РУ № ФСР 2008/02778 от 14.08.2013 г.

Изготовитель
ООО «Целит», 394028, г. Воронеж, ул. Димитрова 124И. Тел: (473) 279-78-87, 237-61-06.
E-mail: mail@celit.ru. Web: www.celit.ru